



Hornbach Pro Natur Hartöl

für stark beanspruchtes Holz im Innenbereich
dringt tief ein, härtet die Holzoberfläche
wasserabweisend und abriebfest

Speichel- und schweißecht. Unbedenklich für Kinderspielzeug
nach Trocknung des Anstrichs gemäß EN 71, Teil 3.

Eigenschaften

Pro Natur Hartöl ist eine matte, offenporige, nicht filmbildende Ölbehandlung für alle saugfähigen Untergründe im Innenbereich wie Holz, Kork und Steinzeug. Hartöl dringt tief in den Untergrund ein, härtet die Oberfläche, macht sie hoch strapazierfähig und wasserabweisend. Pro Natur Hartöl wird auf Basis natürlicher Öle und Harze ohne synthetische Bindemittel hergestellt. Dieses einzigartige, schonende Herstellungsverfahren verleiht dem Produkt seine unvergleichlich gute Qualität.

Verwendungszweck

Zur Erstbehandlung und Nachpflege von Holz, Kork und Steinzeug im Innenbereich. Speziell geeignet für stark beanspruchte Flächen wie Holzfußböden, Treppen, Möbel etc.

Farbton

farblos

Inhaltsstoffe

Leinöl, Standöl-Verkochung, Isoparaffine, Leinöl-Standöl, Co/Zr/Zn-Trockner. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 390 g / l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g / l (Kategorie e ab 2010).

Glanzgrad

matt

Kennzeichnung

VbF: A III

GIS-Code

Ö 60

Gebinde

750 ml, 2,5 l

Verdünnungsmittel

Gebrauchsfertig, nicht verdünnen.

Ergiebigkeit

Ca. 60 – 80 ml / m² für 1 Anstrich. Richtwert, kann je nach Saugfähigkeit der Holzoberfläche abweichen.



Trockenzeit

Staubtrocken nach ca. 10 – 12 Stunden. Überarbeitbar nach ca. 16 – 24 Stunden. Voll belastbar nach 7 - 10 Tagen. Helle, saugende Untergründe trocknen etwas dunkler auf. Während der Trocknung ist für optimale Frischluftzufuhr (Kreuzlüftung) zu sorgen, um Geruchsbildung zu vermeiden. Bei stehender Luft Ventilator einsetzen.

Werkzeuge

Flächenstreicher, Versiegelungsbürste, Pad, Baumwolllappen. Keine Microfasertücher verwenden!

Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger oder Universalverdünnung. Ölgetränkte Tücher, Pads etc. ausgebreitet lufttrocknen lassen (sonst Selbstentzündungsgefahr)!

Anstrichaufbau

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett-, staubfrei und saugfähig sein. Die Holzfeuchte sollte nicht mehr als 14 % betragen. Porenschließende Altanstriche und Wachse restlos entfernen. Offenporige Altanstriche säubern. Für ein gutes Oberflächenbild die Holzflächen sorgfältig in Holzmaserrichtung vorschleifen.

Tipp: Beginnen Sie beim Schleifen zuerst mit grobem Schleifpapier (80er) und verwenden dann stufenweise immer feineres Papier. Bei Möbeln für den letzten Schleifgang 240er Schleifpapier verwenden. Bei Böden beenden Sie das Vorschleifen mit 120er Papier.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren. Hartöl unverdünnt und gleichmäßig satt mit einem Flächenstreicher oder einer Versiegelungsbürste auftragen. Gut 20 Minuten in das Holz einziehen lassen. Nach dieser Einwirkzeit das noch überschüssige Öl mit einem Pad sorgfältig verteilen und auf die abgetrockneten Stellen einmal neues Öl aufbringen. Nach weiteren 30 Minuten überschüssiges Öl mit einem Baumwolllappen sorgfältig abnehmen. Es darf kein Öl auf der Fläche stehen bleiben. Danach 16 – 24 Stunden trocknen lassen. Nun das Hartöl wie oben beschrieben ein zweites Mal auftragen, bis der Untergrund kein Öl mehr aufnimmt. Fühlt sich die Oberfläche nach dem 1. Anstrich rau an, empfiehlt sich ein nasser Zwischenschliff mit feinem Schleifpapier und etwas Hartöl. Stark saugende Flächen wie Buche und Kork müssen evtl. 3mal geölt werden. Handabdrücke oder Fußspuren, die während der Trockenzeit entstehen, bleiben sichtbar (wieder entfernbare durch Nass-Schleifen mit Hartöl und Nachölen)! Nach ca. 1 Woche ist die geölte Holzoberfläche voll belastbar. Während dieser Zeit die Fläche schonen, nur mit Hausschuhen begehen und vor Feuchtigkeit schützen. Während der Verarbeitung für ausreichende Be- und Entlüftung sorgen. Nicht unter +16 °C verarbeiten.

Wichtige Hinweise

Ölgetränkte Tücher, Pads etc. ausgebreitet lufttrocknen lassen (sonst Selbstentzündungsgefahr)!

Original verschlossen mind. 5 Jahre haltbar (siehe Produktionsdatum). Kühl und trocken lagern. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren. Bei angebrochenen



Gebinden kann Hautbildung auftreten. Die Haut ist vor erneutem Gebrauch zu entfernen.

Sicherheitsratschläge

Auch bei der Verarbeitung von natürlichen Anstrichmitteln die üblichen Sicherheitsmaßnahmen einhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Von Zündquellen fern halten – nicht rauchen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Reste nicht in den Abguss oder das WC leeren. Eintrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgen. Flüssige Reste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.