

PRECIT 500ml Montageschaum B2 Polyurethan Schaum

> überstreichbar > überputzbar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

PRECIT MONTAGESCHAUM ist ein gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum mit hervorragendem Füllvolumen. Höhere Schall- und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas. Alterungsbeständig, unverrottbar, aber nicht UV-beständig.

ANWENDUNG

PRECIT MONTAGESCHAUM ist geeignet zum Dämmen von Fenster- und Türrahmen, Auffüllen und Ausschäumen von Spalten, Löchern, Rissen, Fugen und Hohlräumen auf unterschiedlichen Bauuntergründen (außer PE, PP, PTFE und Silicone), z. B. Rohrdurchführungen, Mauerdurchbrüche, Rollladenkästen etc.

PRODUKTDATEN

- Farbe:** hellgelb
- Lieferform:** 500 ml Dose
- Lagerung:** Lagerfähig 12 Monate in ungeöffneter Verpackung, bei kühler (frosterfreier) und trockener Lagerung, bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C. Die Schaumdosen müssen stehend gelagert werden, um das Verkleben des Sprühventiles auszuschließen.

VERARBEITUNG

Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Vorbehandlung: Leichtes Befeuchten der Oberflächen verbessert die Haftung und Durchhärtung, sowie die Zellstruktur des Schaumes. Vor Arbeitsbeginn angrenzende Flächen zum Arbeitsbereich und dekorative Untergründe vor Verschmutzung schützen. Stets Schutzbrille und Handschuhe tragen. Beigefügtes Adapterröhrchen auf das Ventil aufschrauben und Dose mit Ventil nach unten ca. 20 x kräftig schütteln, damit sich der Doseninhalt gut vermischt und die Schaumqualität optimiert wird. Fugen bzw. Hohlräume nur zu ca. 50% ausschäumen, da der Schaum noch aufgeht. Bei großen Hohlräumen den Schaum in mehreren Schichten auftragen, zwischendurch befeuchten und nach 5 Minuten warten die nächste Lage aufbringen. Überstehenden, vollständig ausgehärteten Schaum mit einem Messer wegschneiden.

- Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +25°C
- Reinigung:** mit PISTOLEN- & SCHAUMREINIGER vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar.
- Reparaturmöglichkeit:** mit PRECIT MONTAGESCHAUM

TECHNISCHE ANGABEN

- Basis:** Polyurethan
- Baustoffklasse:** B2
- Konsistenz:** Standfester Schaum
- Aushärtungssystem:** Aushärtung durch Feuchtigkeit bei Raumtemperatur
- Dichte:** 20 kg/m³
- Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +90°C
- Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +25°C
- * Schneidbar:** 45 Minuten (FEICA TM 1005)
- Schaumausbeute:** 18 L (FEICA TM 1003)
- Lfd. Fugenmeter:** 12 m (FEICA TM 1002)
- *¹ Voll Belastbar:** nach ca. 24 Stunden

*) Diese Werte können variieren durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats.

BESONDERE HINWEISE

PU-Schaum ist nicht UV-beständig und muss daher vor Lichteinwirkung geschützt werden. Ausgehärteter Polyurethanschaum sollte gegen UV-Belastung durch Überstreichen oder Abdichten mit Dichtstoffen (z.B. Silicone, Polyurethane, Acryl oder MS-Polymer) geschützt werden. Frischer PU-Schaum kann mit PU-Schaumreiniger entfernt werden. Nach Aushärtung nur noch mechanisch zu entfernen. Die Schaumdosen müssen stehend gelagert werden, um das Verkleben des Sprühventiles auszuschließen. Aufgrund der Vielzahl an möglichen Baumaterialien und der teils unterschiedlich vorkommenden Beschaffenheit von Oberflächen und Untergründen ist es ratsam, auf eventuell kritischen oder unklaren Untergründen zuerst einen Haft- bzw. Verträglichkeitstest durchzuführen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Nicht in Richtung einer Flamme oder glühender Gegenstände spritzen.

ARBEITSSCHUTZ

Bei Hautkontakt das Material entfernen und mit Wasser und Seife waschen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Personen, die bereits für Diisocyanate sensibilisiert sind, kann der Umgang mit diesem Produkt allergische Reaktionen auslösen. Bei Asthma, ekzematösen Hauterkrankungen oder Hautproblemen Kontakt, einschließlich Hautkontakt, mit dem Produkt vermeiden. Die übliche Arbeitshygiene beachten. Während der Verarbeitung Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Nur in gut belüfteten Räumen verarbeiten! Ausgehärteten Schaum mechanisch entfernen, nie wegbrennen. Schaumdosen im KFZ nur gut gesichert im Laderaum transportieren. Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt und den Hinweisen auf dem Verkaufsgebilde.

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.