

Maler Acryl

Hochwertiger Einkomponenten-Fugendichtstoff für innen und außen



Werkstoff

Anwendung	Zum Abdichten von Fassaden- bzw. Mauerwerksrissen sowie Anschlussfugen mit mäßiger Dehn- und Stauchbelastung. Der Einsatz erfolgt innen und außen zwischen Mauer- und Ziegelwerk, Putz, Beton, Gipskarton, Kunst- und Naturstein, Holz sowie Metalle. Nach Aushärtung ist der Dichtstoff anstrichverträglich mit den üblichen Fassadenfarben sowie mit Anstrichsystemen auf Alkydharz- und Acrylbasis.
Eigenschaften	Einkomponentiger, elastoplastischer Fugendichtstoff auf Acryldispersionsbasis, lösemittelfrei, zum Schließen von Rissen und Fugen mit geringer Bewegung im Innen- und Außenbereich.
Farbtöne	Weiß und grau.
Dichte	ca. 1,69 g/cm ²
Lagerung	Kühl und trocken, aber frostfrei lagern.
Verpackungsgrößen	300 ml.

Verarbeitung

Untergrund	Haftflächen müssen sauber und fest sein. Stark saugende Untergründe vorbehandeln mit verdünnter HORNBAACH Maler Acryl . Haftprüfungen vor Anwendung werden empfohlen.
Beschichtung	Im allgemeinen haftet HORNBAACH Maler Acryl ohne Voranstrich auf vielen Baumaterialien wie Beton, Mauerwerk, Gasbeton, lackiertem Holz, anodisiertem Aluminium und Hart-PVC. Nachglätten mit Wasser. Die Haftflächen müssen frei von haftungsmindernden Bestandteilen sein; für sauberen Abschluss Fugenränder abkleben. Kartusche oberhalb des Gewindes aufschneiden. Spritzdüsen aufschrauben und je nach gewünschter Strangdicke zuschneiden. In Hand- oder Pressluftpistole einlegen und mit konstantem Druck ausspritzen. Soweit erforderlich HORNBAACH Maler Acryl innerhalb der Hautbildungszeit mit Wasser befeuchteter Spachtel, Spachtelklinge oder Fugeisen glätten. Verwendetes Klebeband vor der Hautbildung entfernen.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser evtl. unter Zusatz von Wasch- oder Spülmittel.

Verbrauch	Je nach Anwendung.
Trockenzeit	Hautbildung nach ca. 10 -20 Minuten. Durchhärtung z.B. 1 mm Schichtstärke: 24 Std. HORNBACH Maler Acryl mind. 24 Std. vor Regen schützen (bei gut trocknenden Wetterbedingungen), ansonsten Trocknungsprobleme.
Verarbeitungstemperatur	Von +5°C bis+30°C für Untergrund und Luft, bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Hinweise

Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Kleinere Mengen können gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden, AVV-Abfallschlüssel 080410. Ungereinigte Verpackungen sind gemäß örtlicher Vorschriften zu entsorgen, AVV-Abfallschlüssel Nr. 150102.
-------------------	---

Stand 09.2008

Die Angaben in diesem Merkblatt basieren auf intensiven Anwendungstests in Labor und Praxis und dienen als Richtwerte. Die Verantwortung für den jeweiligen Einsatz liegt jedoch beim Verarbeiter. Sie stellen keine Garantie oder Zusicherung dar.

Hornbach Baumarkt AG
76879 Bornheim bei Landau

Lieferant:



Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-488