

## 400 Reparatur- und Flächenspachtel innen – fine



**Kunststoffvergütete, weiße Spachtelmasse auf Gipsputz**

### Werkstoff

<b>Anwendung</b>	Besonders geeignet zur Flächenverspachtelung von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich sowie zur Verspachtelung auf Gipskartonplatten. Auch auf Porenbeton und Kalksandstein einsetzbar. Nicht geeignet für Bereiche und Untergründe, die häufig hoher Feuchtigkeit und Dauernassbelastung ausgesetzt sind.
<b>Eigenschaften</b>	Ökologisch unbedenklich, diffusionsoffen, hohe Ergiebigkeit, ausgezeichnete Haftfähigkeit, leicht zu verarbeiten, angenehmer Weißgrad. Gut zu schleifen. Erreicht die Oberflächenqualitäten Q1 – Q4, auf Null abziehbar.
<b>Farbton</b>	Hellgrau.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Calciumsulfat Halbhydrat, Kalksteinmehl, Kaolin, Methylzellulose, Dispersionspulver und Abbindezeitregulierer.
<b>Produkt-Code</b>	CP1
<b>Lagerung</b>	Trocken und frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Lagerfähigkeit ca. 6 Monate.
<b>Verpackungsgrößen</b>	5 kg und 25 kg

### Verarbeitung

<b>Untergrund</b>	Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C, Abs. 3. Staub, lose Materialien, Tapeten, Fett, Wachs und nicht haftende Anstriche gründlich vom Untergrund entfernen. Glatte Flächen aufrauen, stark saugende Untergründe wie Putz, Beton, Porenbeton usw. vornässen oder grundieren. Keine Haftung auf Glas, Metall und glattem Kunststoff. <u>Nicht geeignet</u> für dauerhaft feuchte Untergründe.
<b>Verarbeitung</b>	1 kg MODULAN Reparatur- und Flächenspachtel – innen - fine in ca. 600 ml sauberes Wasser langsam einstreuen. Bei kleineren Mengen entsprechend weniger Wasser, bei größeren Mengen entsprechend mehr Wasser verwenden oder so viel MODULAN Reparatur- und Flächenspachtel – innen - fine einstreuen, bis sich trockene Inseln bilden.

	Nach ca. 2 Minuten Einsumpfzeit mit Hand oder Motorquirl zu einer klumpenfreien Masse anrühren. Sobald die Masse anfängt zu erhärten, ist ein Nachglätten möglich, bei Bedarf die Fläche annässen. Mit rostfreier Spachtel oder Glättkelle aufbringen. Modulan Reparatur- und Flächenspachtel innen -fine- kann auch mit dem Modulan Roller gleichmäßig durch Rollen im Kreuzgang aufgetragen werden. Die angeteigte Spachtelmasse ist ca. 45 Minuten verarbeitbar. Maximale Schichtstärke pro Spachtelgang ca. 2 mm. Ggf. nach Trocknung eine weitere Spachtelung vornehmen.
<b>Hinweis</b>	Vor nachfolgenden Anstrichen ausgebesserte Stellen mit HORN-BACH Tiefgrund LF grundieren. Zur Verarbeitung sauberes rostfreies Werkzeug verwenden. Verunreinigtes Wasser, - Anrührgebinde oder - Werkzeug können die angegebene Verarbeitungszeit deutlich verkürzen oder zu Klumpenbildung führen.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser evtl. unter Zusatz von Spülmittel.
<b>Verbrauch</b>	Ca. 900g Pulver je m <sup>2</sup> /mm, abhängig von der Art des Auftrages und der Schichtstärke.
<b>Trockenzeit</b>	Ca. 8 Stunden pro mm Auftragsstärke bei + 20°C und 65% relative Luftfeuchte.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Mindestens + 5°C für Untergrund und Luft, bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

## Hinweise

<b>Sicherheitsratschläge</b>	Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich abspülen. Nicht in die Kanalisation/ Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
<b>Entsorgung</b>	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV Abfallschlüssel Nr. 170802 entsorgt werden.

Stand 07/2019

Die Angaben in diesem Merkblatt basieren auf intensiven Anwendungstests in Labor und Praxis und dienen als Richtwerte. Die Verantwortung für den jeweiligen Einsatz liegt jedoch beim Verarbeiter. Sie stellen keine Garantie oder Zusicherung dar.

Hornbach Baumarkt AG  
76879 Bornheim bei Landau

Lieferant:



Meffert AG Farbwerte · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-488