



P 102

Tiefengrundierung

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- Grundiert und verfestigt
- Für poröse Untergründe
- Innen und außen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bostik P 102 ist eine lösemittelfreie Flüssigkeit zum Grundieren und Verfestigen von losem Putz, Beton, Ziegelmauerwerk, Gasbeton, Gipsplatten, Granit, Holzfaser- und Spanplatten.

Die in **P 102** enthaltenen Komponenten verfestigen lose und poröse Untergründe und wirken auf der Oberfläche hydrophobierend.

ANWENDUNGSBEREICHE

Geeignet für saugende und nichtsaugende Untergründe.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Die zu behandelnde Fläche muss abgebunden und sauber sein.

Nicht zu bearbeitende Flächen abdecken, ein Verwehen der Flüssigkeit ist zu vermeiden.

VERARBEITUNG

Bostik P 102 mit Pinsel, Rolle, Quast oder Spritze satt auftragen.

2 Stunden einziehen lassen und den Vorgang wiederholen.

Nach 1 – 2 Stunden kann die behandelte Fläche bearbeitet werden (Putz, Spachtel, Anstrich, etc.).

Vor Tapezierarbeiten sollte nach dem 2. Anstrich mit Bostik Tiefgrundierung Spezial eine Wartezeit von mindestens 12 Stunden eingehalten werden.

Die mit **Bostik P 102** behandelten Flächen müssen 48 Stunden vor Frost, Nässe und starker Sonneneinwirkung geschützt (abgedeckt) werden.



LAGERUNG

Bostik P 102 muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde verschlossen aufbewahrt werden. Reste dürfen nicht in das Gebinde zurückgekippt werden.

Bostik P 102 ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 24 Monate haltbar.

LIEFERFORM

1 Liter, Artikelnummer 500110-67

5 Liter, Artikelnummer 500111-67

10 Liter, Artikelnummer 500113-67

GISCODE

D 1

TECHNISCHE DATEN

Materialbasis	Lösemittelfreie Grundierung auf Dispersionsbasis
Farbe	Milchig-weiß
Verarbeitungsbedingungen	Von +5°C bis +30°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
Verbrauch	Je Anstrich ca. 0,2 Liter/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Werkzeugreinigung	Arbeitsgeräte mit viel Wasser abspülen. Angesetzte Rückstände lassen sich sonst nur mechanisch entfernen



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich.

Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Ausgabe: 01.16

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,
höchstens 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen)

